

Protosil Kft

2071 Páty, Várady József u. 2.

HUNGARY



info@apraktika.hu



<https://www.apraktika.hu/poliuretan-szilent-ontogyanta-74>



<https://www.facebook.com/APraktika-1871293566267521>

Poliuretán öntőgyanta rezgéscsillapítóhoz: Keverési arányok

Ez a Sil-74 poliuretán elastomer rendszer polioltól és izocianát komponensekből áll, amely szobahőmérsékleten keményedik és kézi feldolgozásra alkalmas.

Kiszerelés szerint a két komponens össztömege 156 gramm ill. 312 gramm.

A választott keménységtől függően a komponensek keverési aránya, így tömege is változó, melyről az alábbi táblázatból tájékozódhat.

Keménység	Poliol Kis kiszerelés	Isocianát Kis kiszerelés	Keverési arány tömeg szerint
74 Shore A	120 g (240 g)	36 g (72 g)	100:30
80 Shore A	116 g (232 g)	40 g (134 g)	100:35
85 Shore A	108 g (216 g)	48 g (148 g)	100:45
90 Shore A	104 g (208 g)	52 g (174 g)	100:50

Fontos megjegyzés: A gyanta színe pink, de változhat. Kérjük, ha kétsége merül fel, hívja ügyfélszolgálatunkat!